

Disco de corte

A 24 TZ SPECIAL



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□

Utilidad del producto

Combinación óptima para el uso en acero inoxidable

Aplicación

Acero inoxidable ●

Acero ○

Fundición ○

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

